



หมึกพิมพ์ที่เอชเอ็ม MATT - PVC INK (THM)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

ด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 55-60 °C ภายใน 40 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 5-30 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 10-20 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-20 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 60-70 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC, สติกเกอร์ PVC

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

13 เจตสี : 4 เจตสีมาตรฐาน และ 9 เจตสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC
- แห้งช้า
- กลิ่นอ่อน
- ให้ความทึบสูง
- ทนทานต่อแสง

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

THM100 ดำ THM200 ขาว THM290 ขาวทึบพิเศษ THM090 ฟ้าเงิน

THM101 ดำ

เจตสีแม่สี

THM327 เหลืองอ่อน THM507 แดงส้ม THM560 ขาวเย็น THM600 ฟ้าเงิน

THM347 เหลืองทอง THM550 แดง THM590 ม่วงเข้ม THM700 เขียว

THM407 ส้ม

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี

26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สาขาปทุมวัน

56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

สาขาเอกชัย

73, 73-1-2 ซ.เอกชัย 76 เขตบางบอน กทม.10150
โทรศัพท์ : 02-451-1633-8
โทรสาร : 02-451-1639



รางวัลอัสสัมชัญดีเด่น การค้าภายใน

PRODUCT INFORMATION

หมึกพิมพ์ที่เอชเอ็ม MATT - PVC INK (THM)

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ THM มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

