

กาวทากรอบสกรีน SCREENFIX (SFX009)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของเคมีภัณฑ์

Two Pack/เนื้อกาวสีแดง

การผสมกาวทากรอบกับแคตตาลิสกาวทากรอบ

- ผสมกาวทากรอบ Screenfix (SFX009) กับแคตตาลิสกาวทากรอบสกรีน Screen Catalyst (SFX009C) ในอัตราส่วน 10:1 (โดยน้ำหนัก)

การเตรียมกรอบสกรีน

- กรอบไม้ใหม่ต้องสะอาด และแห้ง
- กรอบอลูมิเนียม หรือกรอบเหล็ก ต้องทำการขัดผิวให้หยาบเสียก่อน พร้อมทั้งขจัดสิ่งสกปรกออก จากนั้นจึงขจัดคราบไขมันด้วยครีมทำความสะอาดคราบเงา Screen Paste SPA053 ขัดกรอบสกรีนให้ทั่ว
- ล้างน้ำมันสะอาดแล้วทำให้แห้ง
- เคลือบด้วยกาวทากรอบสกรีน Screenfix SFX009 บาง ๆ
- ปล่อยให้แห้งหมาด ๆ แล้วจึงนำไปซึ่งฝักสกรีน

วิธีการใช้งาน

- ใช้แปรงแข็งขนสั้นทากรอบสกรีน Screenfix SFX009 ให้ทั่วถึงลงบนผ้าสกรีนที่ซึ่งตั้งแล้วบนกรอบ ต้องให้แน่ใจว่าการสัมผัสระหว่างกรอบ กับผ้าสกรีนพอดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผ้าสกรีนที่รูเปิดละเอียด)
- ปล่อยให้แห้งให้แห้งประมาณ 30 นาที แล้วจึงตัดผ้าสกรีนส่วนที่ไม่ต้องการออกจากกรอบ (หากซึ่งผ้าสกรีน Stainless Steel ที่มีรูเปิดหยาบ ควรปล่อยให้แห้งให้นานกว่านี้)
- ควรปล่อยให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนนำไปทำแม่พิมพ์ การปล่อยให้แห้งช้าเกินไป เพื่อให้แห้งสนิทจะช่วยให้ทนทานต่อสารละลาย (Solvent) ได้ทุกชนิด
- แปรงที่ใช้ทากรอบสกรีน Screenfix SFX009 ควรทำความสะอาดทันทีหลังจากใช้งาน โดยเช็ดกาวที่ติดกับแปรงออก หรือแช่ในน้ำมัน 2938

ข้อควรระวัง

- ควรคนกาวทากรอบ และแคตตาลิสกาวทากรอบสกรีนให้เข้ากันให้ทั่วเสียก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- ควรผสมกาวทากรอบกับแคตตาลิสกาวทากรอบสกรีน ในปริมาณที่พอเหมาะกับงานที่ใช้ ส่วนที่เหลือจากการใช้งานจะจับตัวแข็งได้ภายในเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง
- ควรใช้ภาชนะที่สะอาดในการผสมกาวทากรอบ และแคตตาลิสกาวทากรอบสกรีน

คุณสมบัติเด่น

- ใช้ยึดติดระหว่างผ้าสกรีนกับกรอบสกรีน
- ใช้ได้กับผ้าสกรีนไนลอน ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ และผ้าสกรีนสแตนเลส
- เหมาะกับกรอบไม้ กรอบโลหะ และกรอบอลูมิเนียม
- ทนทานต่อหมึกพิมพ์ และน้ำมันชนิดต่างๆ

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com

e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



งานวิจัยระบบสนับสนุน การค้าไทย

ขนาดบรรจุมาตรฐาน


กาวทากรอบสกรีน : 900 กรัม
แคตตาลิสกาวทากรอบสกรีน : 80 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CSDS/Chaiyaboon Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- กาวทากรอบสกรีน Screenfix SFX009 ติดไฟได้ง่าย มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ที่ 19 °C จึงไม่ควรเก็บไว้นานๆ กับแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหลาย และเก็บให้ห่างจากความร้อน
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน
- สามารถเก็บได้นาน 12 เดือน



ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยวาจาที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าคุณมีความรู้ดังกล่าว มีความถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้ ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าคุณจะนำสินค้าของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในสถานที่ใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภทอื่นที่ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีกรรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนนำสินค้าของบริษัทฯ มาใช้ตามความต้องการของตนจนมั่นใจว่าคุณพอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอเชิญให้ลูกค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ