



## หมึกพิมพ์เอ็นพีพีเอ็น UNTREATED PP INK (NPPN)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงามาก

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 15-20 นาที
- แห้งด้วยการอบ 60 °C ภายใน 5-7 นาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 2937 10-15 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N90-44 ถึง N120-35

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีการอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 55-65 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34 หรือ ผ้าไนลอนเบอร์ N120-35)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PP ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมผิว และผ่านการเตรียมผิว

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจตสี

11 เจตสี : 2 เจตสีมาตรฐาน และ 9 เจตสีแม่สี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีพรอพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมผิว และที่ผ่านการเตรียมผิว
- การเกาะติดเยี่ยม
- ทนทานต่อการเสียดสี
- ผิวหน้าเรียบเนียนสม่ำเสมอ

### เจตสีที่จำหน่าย

#### เจตสีมาตรฐาน

NPPN100 ดำ

NPPN200 ขาว

NPPN090 ฟ้าเงิน

#### เจตสีแม่สี

NPPN327 เหลืองอ่อน

NPPN507 แดงส้ม

NPPN560 บานเย็น

NPPN600 น้ำเงิน

NPPN347 เหลืองทอง

NPPN550 แดง

NPPN590 ม่วงเข้ม

NPPN700 เขียว

NPPN407 ส้ม

### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี  
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน  
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม1 ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sales\_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น พศการจำกัด

# PRODUCT INFORMATION

## หมึกพิมพ์พลาสติกเอ็นพีพีเอ็น UNTREATED PP INK (NPPN)

### ขนาดบรรจุมาตรฐาน

20 กก. และ 1 กก.

### ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ NPPN มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CSDS/Chaiyaboon Safety Data Sheet

### คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท



NPPN 3-1802

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยจากที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
ส่วนแต่ที่พื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าคุณมีความรู้ดังกล่าว มีความถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้  
ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทางใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภท  
อื่นๆ ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนนำสินค้าของทางบริษัทฯ มาใช้  
ตรงตามความต้องการของตนจนมั่นใจก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  
ข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอเชิญชวนลูกค้าโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ