



กาวลามิเนต AH003 LAMINATING ADHESIVE

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

ด้าน

ชนิดของผลิตภัณฑ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำ

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 50-60 °C ภายใน 15-20 วินาที
- การลามิเนต 120-150 °C ภายใน 10-20 วินาที 1700 PSI
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 3-5 นาที

การผสม

- ใช้ได้ทันที
- น้ำสะอาด 5 %

การล้าง

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P77-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- T326 กาวอัดไดอะโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาวอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 40-45 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- PVC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบัตรเครดิต

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนกาวให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติกาวบนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์เคลือบบนบัตรเครดิต เพื่อนำไปลามิเนต โดยมีแรงยึดผิวที่ดี
- คงสภาพบนสกรีนดีเยี่ยม
- แห้งเร็ว ไม่พบปัญหาบล็อกสกรีนอุดตัน

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

30 กก., 5 กก. และ 1 กก.

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ความปลอดภัยและการใช้งาน

- กาวลามิเนตมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- AH003 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

